

## TMEL PRO TĚSNĚNÍ A LEPENÍ V JEDNÉ OPERACI

### CHARAKTERISTIKA

- vysokopevnostní tmel pro lepení a těsnění v jedné operaci
- použitelné na suché i mokré povrchy (lze aplikovat i pod vodou)
- odolný plísním, vlhku, vodě i UV záření
- vysoká přilnavost na různé druhy materiálů
- více barevných provedení



### OBLASTI POUŽITÍ

**4FIX** je vhodný na tmelení dilatačních spár v interiérech i exteriérech budov, vrchní těsnění zasklivačích systémů, tmelení spár rámu oken a dveří, tmelení a lepení konstrukčních dílů automobilů, autobusů, osobních vagónů a dalších, tmelení spár mezi dřevem, betonem, zdivem, kovy, plasty, sklem jak v průmyslu, tak ve stavebnictví.

### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

**Skupenství (při 20°C):** pasta

**Barva:** různorodá

**Zápach (vůně):** slabý

**Základ:** MS-Polymer

**Relativní hustota (při °C):** 1,53 g/cm<sup>3</sup>

**Teplná odolnost:** -40 °C/+100 °C (po vytvrzení)

**Možnost přetírat:** po vytvrzení ano

**Rychlost nanášení:** 150 g/min. (při síle 3 mm a tlaku 6,3 Bar)

**Rychlost vytvrzení:** 2mm (za 24hod./při 23 °C/55% rel. vlhkosti)

**Dilatační schopnost:** ± 25 %

**Stékavost:** < 2 mm (dle ISO 7390)

**Roztažnost:** 250 % (dle DIN 53 504)

**Pevnost v tahu:** 2,2 Mpa (dle DIN 53 504)

### NÁVOD NA POUŽITÍ

Před aplikací povrch dokonale očistěte od volných částic prachu, mastnoty a oleje (vhodné použít **CLEANER 4C**). Seřízněte špičku kartuše dle požadavku. Vytlačujte mechanickou nebo pneumatickou pistolí v tenkých pruzích. Minimální aplikační teplota +5 °C, maximální +40 °C. Spárování - vyhlazení tmelu provedte do 10 min. po aplikaci.

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

### BALENÍ

**4FIX** je dodáván v balení 290 ml kartuše.

### ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 9 měsíců od data vyskladnění.

### SKLADOVÁNÍ

Nádoby skladovat těsně uzavřené na suchém místě s teplotami +5 °C až +25 °C, mimo dosah tepla a přímého slunečního záření. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků.

### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

### POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: [www.4clean.cz](http://www.4clean.cz)