

# Q-GLUE 4C

LIST

## VTEŘINOVÉ LEPIDLO

### CHARAKTERISTIKA

- jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel
- okamžitá adheze
- vysoká pevnost lepeného spoje
- lepí během několik sekund
- lepí plasty, textilie, dřevo, lepenku, papír, lamináty, kůži, gumu, atd.



### OBLASTI POUŽITÍ

**Q-GLUE 4C** se hodí k rychlému spojování téměř všech druhů materiálů v průmyslovém odvětví, autoservisech ale i v domácích technách.

### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

**Báze:** Etyl kyanakrylát  
**Barva:** bezbarvá  
**Viskozita (20 °C):** 50-100 (mPas)  
**Bod vzplanutí:** 85 (°C)  
**Hustota (20 °C):** 1,04 g/cm<sup>3</sup>  
**Tlak páry (20 °C):** 0,293 mmHG  
**Zaschnutí - hliník:** 8-20 sekund  
**Zaschnutí - guma:** 8-12 sekund  
**Výsledná pevnost:** 24 h  
**Schopnost vyplňovat spáru max.:** 0,1 (mm)  
**Teplotní stálost:** od -60 do +80 °C  
**Teplná vodivost (ASTM C 177):** 0,1  
**Pevnost ve stříhu (DIN 53283):** 22 N/mm<sup>2</sup>

### NÁVOD NA POUŽITÍ

Lepené díly musí být čisté a zbavené oleje a mastnoty. Vhodné použít **CLEANER 4C**. **Q-GLUE 4C** naneste na jednu stranu v tenké vrstvě a lepené části k sobě přitiskněte. K zaschnutí dojde, v závislosti na lepeném materiálu, během několika sekund. Výsledné pevnosti je dosaženo po 24 hodinách. V případě vyplňování mezer, spár, trhlin a chybějícího materiálu použijte spolu s **Q-GLUE 4C** **PLNIČ** (lze dodat i samostatně).

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

### BALENÍ

**Q-GLUE 4C** je dodáván v balení 20g nádoba.

### ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

### SKLADOVÁNÍ

Doba skladování při teplotách 5 až 8 °C je 12 měsíců.

### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

### POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: [www.4clean.cz](http://www.4clean.cz)