

4FIX POLY

VYSOCE VISKÓZNÍ LEPIDLO

CHARAKTERISTIKA

- vysoce viskózní lepidlo
- ve velmi krátké době dosáhne extrémně vysoké pevnosti
- po několika minutách lze provádět další úpravy jako broušení, vrtání a řezání závitů
- je vhodné na lepení termoplastů a duroplastů



OBLASTI POUŽITÍ

4FIX POLY je vysoce viskózní lepidlo. Ve velmi krátké době dosáhne extrémně vysoké pevnosti. Po několika minutách lze provádět další úpravy jako broušení, vrtání a řezání závitů. **4FIX POLY** je vhodné na lepení termoplastů a duroplastů. **4FIX POLY** je lepidlo použitelné tam, kde standardní lepidla nedosahují vysokých výsledků.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Mísící poměr: 1:1

Viskozita: Střední

Barva: Černá

Přemostění spáry: 5 mm

Teplotní odolnost: Od -40 °C až do +120 °C,
krátkodobě +140 °C

Manipulační pevnost: cca 1 minuta

Pevnost v tahu: 30 N/mm²

Tvrdość shore: 70

Báze: PU

NÁVOD NA POUŽITÍ

Před použitím lepidla je zapotřebí lepené povrchy důkladně očistit a odmastit s **CLEANER 4C**. Lepších výsledků dosáhnete, pokud nejprve lepené povrchy zdrsните. Odejměte uzávěr točivým pohybem. Nasadte a utáhněte mísící špičku. Vytlačte lepidlo ven z kartuše a zbavte se prvních 2 g lepidla, které ještě není důkladně promícháno. Při vysokých teplotách se zkracuje doba zpracování lepidla. Přiložte lepené materiály k sobě a zafixujte. Odejměte mísící špičku a znovu nasadte uzávěr. Otevřenou kartuši lepidla skladujte na chladném místě a spotřebujte jak nejdříve jak je to možné.

BALENÍ

4FIX POLY je dodáván v balení kartuše 25g a 50g.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Lepidlo ideálně skladujte při teplotě +20 °C. Při takové teplotě je životnost lepidla 12 měsíců od data výroby. Při teplotě vyšší než +25 °C se výrazně zkracuje životnost produktu.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

