

4FIX

TMEL PRO TĚSNĚNÍ A LEPENÍ V JEDNÉ OPERACI

CHARAKTERISTIKA

- vysokopevnostní tmel pro lepení a těsnění v jedné operaci
- použitelné na suché i mokré povrchy (lze aplikovat i pod vodou)
- odolný plísním, vlhku, vodě i UV záření
- vysoká přilnavost na různé druhy materiálů
- více barevných provedení



OBLASTI POUŽITÍ

4FIX je vhodný na tmelení dilatačních spár v interiérech i exteriérech budov, vrchní těsnění zasklívacích systémů, tmelení spár rámců oken a dveří, tmelení a lepení konstrukčních dílů automobilů, autobusů, osobních vagónů a dalších, tmelení spár mezi dřevem, betonem, zdivem, kovy, plasty, sklem jak v průmyslu, tak ve stavebnictví.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20°C): pasta

Barva: různorodá

Zápach (vůně): slabý

Základ: MS-Polymer

Relativní hustota (při °C): 1,53 g/cm³

Teplná odolnost: -40 °C/+100 °C (po vytvrzení)

Možnost přetírat: po vytvrzení ano

Rychlost nanášení: 150 g/min. (při síle 3 mm a tlaku 6,3Bar)

Rychlost vytvrzení: 2mm (za 24hod./při 23 °C/55% rel. vlhkosti)

Dilatační schopnost: ± 25 %

Stékvost: < 2 mm (dle ISO 7390)

Roztažnost: 250 % (dle DIN 53 504)

Pevnost v tahu: 2,2 Mpa (dle DIN 53 504)

NÁVOD NA POUŽITÍ

Před aplikací povrch dokonale očistěte od volných částic prachu, mastnoty a oleje (vhodné použít **CLEANER 4C**).

Seřízněte špičku kartuše dle požadavku. Vytlačujte mechanickou nebo pneumatickou pistolí v tenkých pruzích. Minimální aplikační teplota +5 °C, maximální +40 °C.

Spárování - vyhlazení tmelu proveďte do 10 min. po aplikaci.

BALENÍ

4FIX je dodáván v balení 310 ml kartuše.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Nádoby skladovat těsně uzavřené na suchém místě s teplotami +5 °C až +25 °C, mimo dosah tepla a přímého slunečního záření. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamení záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.