

4LOCK MEDIUM

ANAEROBNÍ ZAJIŠŤOVACÍ LEPIDLO

CHARAKTERISTIKA

- pevnostní lepidlo pro zajištění závitů, šroubů, ale i ložisek
- praktické balení s dávkovací pumpičkou
- gelová forma lepidla



OBLASTI POUŽITÍ

4LOCK je anaerobní zajišťovací produkt pro spáry. Je vynikající i k zajišťování šroubů s velkým průměrem a větším stoupáním (brzdové kotouče a třmeny, kloubové hřídele, příčná ramena ap.). Spolehlivě přilne bez primeru nebo aktivátoru na kovech ať pozinkovaných nebo holých, těsní a chrání proti korozi. Zamezuje vibracím mezi díly, nemusí se používat pérové podložky, zajišťovací matky či kontramatky. Je ve formě gelu, proto neodkapává, je úsporný a použitelný v každé poloze, tedy i nad hlavou. Láhev s pumpičkou zamezuje úniku produktu, zachovává jeho stálou kvalitu a zajišťuje přesné dávkování na požadovaném místě.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Maximální velikost závitu: M36

Viskozita: 2000 až 7500 mPa.s

Barva: Tmavě modrá

Přemostění spáry: 0,25 mm

Teplotní odolnost: Od -55°C až do +150°C

Ruční pevnost: 10 až 20 min

Funkční pevnost: 1 až 3 hodiny

Moment odtržení: 17 až 22 nm

Pevnost ve stříhu (DIN 54452): 9 až 13 N/mm²

Hustota při 25°C: 1,05 g/cm³

Skladovatelnost: 24 měsíců

NÁVOD NA POUŽITÍ

4LOCK nanášíte při teplotě +5 až 25 °C na čistý, suchý a odmaštěný povrch (vhodné použití **CLEANER 4C**). Do 10 min. korigovatelný, po 10 - 20 min. nelze povolit ručně, po 12 hod. je dosaženo konečné pevnosti.

BALENÍ

4LOCK je dodáván v balení 50 ml lahvička.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění

SKLADOVÁNÍ

Nádoby skladovat těsně uzavřené na stojato, aby se zabránilo jakémukoli úniku na suchém, chladném a dobře větraném místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtete bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamení záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

