

4LOCK

ANAEROBNÍ ZAJIŠŤOVACÍ LEPIDLO

CHARAKTERISTIKA

- pevnostní lepidlo pro zajištění závitů, šroubů, ale i ložisek
- mezera vyplnění 0,1 - 0,3 mm
- praktické balení s dávkovací pumpičkou
- gelová forma lepidla
- 3 druhy pevností
 - modrá (medium) - 13 - 22 Nm
 - červená (strong) - 22 - 33 Nm
 - zelená (extra strong) - 23 - 40 Nm

OBLASTI POUŽITÍ

4LOCK je anaerobní zajišťovací produkt pro spáry 0,1-0,3 mm. Je vynikající i k zajišťování šroubů s velkým průměrem a větším stoupáním (brzdové kotouče a třmeny, kloubové hřídele, příčná ramena ap.). Spolehlivě přilne bez primeru nebo aktivátoru na kovech ať pozinkovaných nebo holých, těsní a chrání proti korozi. Zamezuje vibracím mezi díly, nemusí se používat pérové podložky, zajišťovací matky či kontramatky. Je ve formě gelu, proto neodkapává, je úsporný a použitelný v každé poloze, tedy i nad hlavou. Láhev s pumpičkou zamezuje úniku produktu, zachovává jeho stárou kvalitu a zajišťuje přesné dávkování na požadovaném místě.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20°C): gel

Barva: modrá, červená, zelená

Zápach (vůně): charakteristický

Základ: ester kyseliny methakrylové

Relativní hustota (při °C): 1,1 g/cm³

Tepelná odolnost: -60 °C až 150 °C

Čas tuhnutí modrá: po 10 - 20 min.

Konečná pevnost: po cca 12hod.

Viskozita modrá (medium): 20.000-30.000 mPas

Viskozita červený (strong): 9.600-14.100 mPas

Viskozita zelený (extra strong): 14.00-20.000 mPas

Povolovací moment modrá (medium): 13-22 Nm

Povolovací moment červený (strong): 22-33 Nm

Povolovací moment zelený (extra strong): 23-40 Nm

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno poizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.



NÁVOD NA POUŽITÍ

4LOCK nanášejte při teplotě +5 až 25 °C na čistý, suchý a odmaštěný povrch (vhodné použít **CLEANER 4C**). Do 10 min. korigovatelný, po 10 - 20 min. nelze povolit ručně, po 12 hod. je dosaženo konečné pevnosti.

BALENÍ

4LOCK je dodáván v balení 40 ml lahvička.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění

SKLADOVÁNÍ

Nádoby skladovat těsně uzavřené na stojato, aby se zabránilo jakémukoli úniku na suchém, chladném a dobře větraném místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtete bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

